



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

PINTURA PARA PISCINAS

Código artículo: 199x

Pintura para piscinas de gran calidad a base de cloro-caucho combinado con un plastificante y pigmentos muy resistentes a la degradación de los rayos ultravioleta; que penetra y se adhiere bien al hormigón, proporcionando un acabado duradero y decorativo.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Las superficies de hormigón deben estar limpias y secas. En piscinas nuevas una vez fraguado el hormigón es conveniente lavar toda la superficie con una solución al 25% de sulfamán y agua para eliminar la alcalinidad del cemento y dejar secar después 48 horas. En piscinas viejas es necesario eliminar las partes desprendidas y luego proceder como en el caso de las piscinas nuevas.

Se aconseja pintar siempre a primeras horas de la mañana, cuando no caliente el sol. La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo, diluyendo convenientemente ya que es muy importante dejar capas delgadas.

Dejar pasar de 3-4 horas entre la primera y la segunda mano, y una vez pintada no llenarla antes de una semana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Azul y Blanco
Acabado	Satinado
Tipo	Clorocaucho plastificado
Secado	20 min; 2ª mano, 3-4 h
Viscosidad	60 segundos CF6 a 20°C
Densidad	1,25 Kgs./Lt.
Rendimiento	De 6-7 m ² /Lt.
Envases	Azul ... 16 lt, 4 lt y 0,75 lt
		Blanco .. 4 lt y 0,75 lt

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.